

# KERATHERM 44 BK1/2



Ref. č.:

DoP č.: K13-2013



15  
EN 771-1:2011

NB č.: 1020-CPR-060023008



závod Šlapanice, Hřbitovní 1643  
664 51 Šlapanice, IČ 25828584

určené použití: pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva

Typ prvku:	LD	Kategorie:	I
Délka (mm):	125	Pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> ):	10   NPD
Šířka (mm):	440	Přídržnost (N/mm <sup>2</sup> ):	0,30
Výška (mm):	249	Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K):	NPD
Tolerance průměrné hodnoty:	T1+	Propustnost vodních par μ:	5/10
Rozpětí:	R2+	Trvanlivost:	F0
Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm):	0,8	Nasákavost (%):	NPD
Rovinnost ložných ploch (mm):	0,3	Obsah aktivních rozpustných solí:	S0
EC6 - Skupina prvků:	3	Vlhkostní roztažnost:	NPD
Objemová hmotnost prvku (kg/m <sup>3</sup> )	800	Reakce na oheň:	A1
Třída:	D2	Nebezpečné látky:	neobsahuje



# KERATHERM 44 BK1/2



Ref. č.:

DoP č.: K13-2013



15  
EN 771-1:2011

NB č.: 1020-CPR-060023008



závod Šlapanice, Hřbitovní 1643  
664 51 Šlapanice, IČ 25828584

určené použití: pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva

Typ prvku:	LD	Kategorie:	I
Délka (mm):	125	Pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> ):	10   NPD
Šířka (mm):	440	Přídržnost (N/mm <sup>2</sup> ):	0,30
Výška (mm):	249	Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K):	NPD
Tolerance průměrné hodnoty:	T1+	Propustnost vodních par μ:	5/10
Rozpětí:	R2+	Trvanlivost:	F0
Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm):	0,8	Nasákavost (%):	NPD
Rovinnost ložných ploch (mm):	0,3	Obsah aktivních rozpustných solí:	S0
EC6 - Skupina prvků:	3	Vlhkostní roztažnost:	NPD
Objemová hmotnost prvku (kg/m <sup>3</sup> )	800	Reakce na oheň:	A1
Třída:	D2	Nebezpečné látky:	neobsahuje

